

Таблица 1. Некоторые результаты испытаний КМОП ИС фирмы ADI

Температура испытаний, °С	Приборо-часы (NDt), при температуре испытаний	Рабочая температура, °С	Коэффициент ускорения при энергии активации 0,7 эВ, K_y	Эквивалентные приборо-часы, приведённые к рабочей температуре
135	434750	55	128	55648000
125	211000	55	77	16247000
Приведённое полное время испытаний				71895000